

# MOL Hixol 80W-90

## hajtóműolaj



A MOL Hixol 80W-90 magas finomítási fokú alapolajokból kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj, mely kis- és közepes terhelések esetén biztosítja a megfelelő kenést és alkatrészvédelmet.

### Alkalmazási terület



Kis és közepes terhelésű hajtóművek, osztóművek

Nem hipoid fogazású kiegyenlítőművek

### Tulajdonságok és előnyök

Jó kopásvédelem

Megbízható berendezés védelem, hosszú gépelettartam

Jó terheléssellevő képesség

Folyamatos kenőfilmet biztosít a felületek között

Jó korrózióvédő hatás

Védelem a felületek károsodása ellen

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90  
API GL-3

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	139,1
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,0
Viszkozitási index	97
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL Hixol 80W-90

## hajtóműolaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100171 MOL Hixol 80W-90 10LA

10L műanyag kanna

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu